

PTFE – Glasgewebefolie & Abdeckung

Nichtklebend

Typ	Nennstärke mm	Nenngewicht g/m ²	Temperatur- beständigkeit In °C	Beschichtungs- stärke in % des Gesamtgewichts	Bruchfestigkeit N/mm in Längsrichtung
008	0,073	135	260	64	7
013	0,115	240	260	55	10
015	0,128	272	260	60	10
025	0,215	455	260	55	20

Selbstklebend

Typ	Kleber	Kleberdicke μ	Temperatur- beständigkeit In °C	Beschichtungs- stärke in % des Gesamtgewichts	Bruchfestigkeit N/mm in Längsrichtung	Minim. Schälkraft N/cm
A008	Silikon	40	260	64	7	3,0
A013	Silikon	50	260	55	10	3,9
A015	Silikon	50	260	60	10	3,9
A025	Silikon	65	260	55	20	4,3
A013 Acryl	Acrylat	50	180	55	22	3,5

Bemerkung: Lagerung in kühlen, trockenen und schattigen Räumen!
Nicht dem Sonnenlicht aussetzen!
Ideale Temperatur 20°C +/-5°C bei 45-74% Luftfeuchtigkeit!

*nach ASTM D 1000

Für die Eigenschaften der Selbstklebeschicht beträgt die Gewährleistung 6 Monate ab Auslieferung.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten!